

Underhåll och skötsel: utvändig träpanel målad med utvändig linoljefärg

Allmänna råd:

Löpande underhåll av målad träpanel gör att framtida underhåll blir enklare och ger ett bättre skydd av träet. En allmän rekommendation är att se över de målade ytorna vartannat år och vid behov tvätta ytor som är nedsmutsade eller har fått eventuell påväxt.

Vilken färgtyp är det målat med tidigare?

Det är viktigt att veta vilken sorts färg som panelen är målad med tidigare. Man bör fortsätta med samma typ av färg vid ommålning:

- Är huset målat med slamfärg (typ Falu rödfärg), måste man fortsätta med det.
- Om det är målat med akrylatfärg (plastfärg) är det olämpligt att måla över med alkyd- eller oljefärg. När oljefärgen torkar krymper den och den underliggande akrylatfärgen kan då släppa från underlaget.
- Är det tidigare målat med alkyd eller oljefärg så går det bra att måla över med linoljefärg.

För att kontrollera vilken ursprunglig färgtyp det rör sig om kan man ta en trasa med T-sprit och gnugga på ytan. Löser sig färgen och blir gummiliknande är det målat med en akrylatfärg. Tar man en trasa med kaustiksodalösning (alkalisk) och gnuggar på panelen och färgen löser sig är den målad med en alkyd- eller oljefärg.

Rengöring:

Tvätta de ytor som skall målas med lämpligt tvättmedel. Använd ej alkaliska rengöringsmedel då det förstör oljefärgen (se ovan). Det är speciellt viktigt att tvätta panelen om den är missfärgad av mögel eller alger. Börja nerifrån och arbeta uppåt. Skölj alltid noga med rent vatten.

OBS! Använd inte högtryckstvätt! För högt vattentryck kan ge fuktskador bakom fasadpanelen och i isoleringen.

Förberedelser:

Träet skall vara torrt före målning och fuktkvoten får vara max 16 %. Undvik målning på kraftigt solvärmda ytor. Borsta bort lös smuts.

Engwall o. Claesson Linoljefärg

Underhåll och skötsel
Sid 2 januari 2016

Skador på färgskiktet:

Vid mekaniska skador eller avflagnad färg skall den trärena panelen skrapas och rengöras väl. Har gråträ bildats skall detta slipas bort till friskt trä. Grunda med utvändig linoljefärg utspädd med ca 40% alifatnafta. Mellanstryk med linoljefärg utspädd med ca 25 % alifatnafta. Sista strykningen görs tunt med utspädd färg.

Underhållsmålning:

Vid normal underhållsmålning stryks två gånger med Engwall o. Claesson Utvändig linoljefärg. Första strykningen späds färgen med ca 25 % alifatnafta.

Vid osäkerhet rådgör med din färgleverantör eller kontakta Engwall o. Claessons kundtjänst.

För ytterligare teknisk information – se hemsidan www.eoc.se eller kontakta

Engwall o. Claesson AB
Götlundagatan 11
124 71 Bandhagen
Tel. 08-86 03 50

Engwall o. Claesson

Götlundagatan 11 | SE-124 71 Bandhagen

Tel. kontor: +46 (0)8-86 03 50 | Fax: +46 (0)8-99 90 03 | Hemsida: www.eoc.se | E-mail: info@eoc.se