

LADY Pure Nature Interiörlasyr

Produktbeskrivning

Typ

Vattenburen oljelasyr för inomhusbruk.

Egenskaper och fördelar

Ger ett naturligt och vackert utseende som framhäver strukturen i träet. Innehåller ljusfilter som reducerar gulning.

Enkel att applicera.

Användningsområde

Ljust obehandlat trä av furu och gran. Rekommenderas inte till hårda träslag, som till exempel ek.

Produktdata

Emballagestorlek	0,75 L (BAS 0,68 L) och 3 L (BAS 2,7 L)
Tillgängliga baser	Klar.
Brytning	Kan blandas i kulörer enligt färgkarta över Jotun Multicolor.
Kulör	Underlagets ursprungskulör, sugförmåga och antal strykningar påverkar utseendet.
Glans	02 Helmatt
Generisk typ	Alkydolja förtunnad i vatten
Volymtorrhalt	14 ± 2 volym%
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för produkten (kat. A/e): 130 g/l. Produkten innehåller max 130 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Innehåll i emballage med olika produktionsnummer skall blandas samman innan användning. Rör om noga. Korrekt kulör framkommer efter torkning. Skall inte appliceras med spruta.

Appliceringsverktyg / -metoder

Flat, fyllig, mjuk pensel.

Rengöring av verktyg

Vatten och **JOTUN Penseltvätt**.

Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m²/liter)	Rekommenderad skiktjocklek per skikt (µm)
Rekommenderad:	13 - 15	

Förhållanden under applicering

Luftens och underlagets temperatur skall vara över +10 °C vid applicering.

Torktider

Torktiden avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, ventilation och filmtjocklek.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH) 50 %

Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C

Torr för beröring	2 t
Övermålningsbar efter	24 t
Genomhärdad	4 veckor

Bruksanvisning

Förarbete

Underlaget skall vara rent, fast och torrt: Gulnat trä måste tvättas med **Special Rengöring gulnat trä** spädd 1:10 med vatten. Rester av gammal behandling skall avlägsnas ned till bart, sugande trä. Fukta träet med vatten och låt torka ett par timmar. Slipa lätt med sandpapper. Avlägsna slipdamm. Om man är osäker ifall träet är behandlat skall man göra en provstrykning på en dold yta.

Slutstrykning

1-2 x **LADY Pure Nature Interiörlasyr**. Påför tunna strykningar. Torka av överskott av lasyr med en svamp eller luddfri trasa. Lasera max 1-2 hela panellängder åt gången. Gör en provstrykning då 2 strykningar ger ett mer täckande utseende och visar mindre trästruktur.

Vid lasering av större ytor bör penseln rengöras under arbetets gång. Detta för att säkra att den tar upp tillräckligt med lasyr.

Efterbehandling

Ytor som utsätts för slitage t ex. golv och bord, bör efterbehandlas med en lämplig klarlack. Låt det gå minst 24 timmar innan överlackning.

Ytor som utsätts för slitage, t ex. golv och bord bör efterbehandlas med matt lack, olja eller vax. Efterbehandlig ger utöver minskad risk för slitageskador, även en slätare och blankare yta och ett annat djup. Följande lack rekommenderas, **TRESTJÄRNE Golvlack Vattenburen**, **TRESTJÄRNE Golvlack Oljebaserad** eller **TRESTJÄRNE Golvmatt** från Scanox.

Rengöring av spill

JOTUN Spezial wipen rekommenderas för att rengöra vid spill. **JOTUN Spezial wipen** är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

Underhåll

Laserade ytor skall inte tvättas de första 4 veckorna. Om tvättning är nödvändigt skall pH-värdet inte överstiga pH 9. **JOTUN Spezial målartvätt** rekommenderas. Vid daglig rengöring skall temperaturen på tvättvattnet vara < +40 °C .

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.