

Svartbrun Tjära

Allmänt

Svartbrun Tjära är en furutjära pigmenterad med svart och lite brunt. Ger en matt svartbrun kulör. Har mycket god inträngningsförmåga och låter träet andas. Den impregnerar virket väl och ger en mycket vattenavvisande yta. Pigmentet skyddar träet mot solens UV-strålning och innehåller 100% aktiva beståndsdelar.

Trätjära är naturens egna träskydd och består bl.a. av olika slags hartser och terpenener. Kåda (harts) är trädets naturliga sätt att skydda sig mot mikroorganismer och läka skador. Terpenener är ett lösningsmedel och påskyndar torkningen. Trätjära tillverkas i ugn från kådrika furuträd.

Användningsområde

Svartbrun Tjära kan användas på trä som tidigare blivit behandlat med slamfärg och järnvitriol samt på obehandlat eller tidigare tjärat trä som träpanel, fasadtimmer, staket, trätak, pallkragar etc. Bör inte strykas på virke tidigare behandlat med andra täckande färgtyper.

Förpackning

60504401 / 0,9-lit burk
60504473 / 2,7-lit burk
60504556 / 9-lit burk

Applicering

Bästa resultat uppnås om målning utförs vid varm väderlek, minst 10 °C. Produkten blir då mer lättarbetad och tränger bättre in i ytan.

För bästa resultat späd med minst 20% balsamterpentin. För bättre inträngning på hyvlat trä som t.ex. Timmerfasad bör den blandas med ytterligare 10-15% balsamterpentin.

Trätjära är en naturprodukt som kan variera något i kulör från olika produktioner (se etikett på locket). Har du flera burkar med olika etiketter bör du blanda dessa med varandra för att undvika kulörskillnader.

Då pigmentet sjunker till botten vid lagring är det viktigt att röra om noggrant i burken före målning. Rör även om då och då under målning.

Borsta bort damm, smuts och lös färg. Tvätta bort alg och mögelpåväxt. Ytan måste vara torr vid målning. Måla direkt utan grundfärg. Använd pensel eller roller. Går även att spruta. Späd då med 30-40% balsamterpentin beroende på vilken sprututrustning som används. Övermålningsbar efter ca 1-2 dygn. Måla 2 gånger för optimalt skydd och för bästa kulör.

Sörj för god luftväxling. Måla utomhus. Läs mer i säkerhetsdatabladet och målningsråden som finns på www.tjarlek.se

Tekniska data

Kulör:	Svartbrun (matt)
Densitet:	1,03
Vikttorrhalt:	100%
Åtgång:	5-8 m ² /lit beroende på underlag
Torktid:	Från några dagar till flera veckor beroende på väder, hyvlat/ohyvlat virke, träslag, skiktjocklek och hur väl tjäran har trängt in i underlaget.
Förtunning:	Balsamterpentin. Ej lacknafta
Rengöring:	Balsamterpentin, sprit eller såpa/vatten

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen.

Utgåva: 2019-03-05

