

# Milltex Nejd 7



Milltex Nejd 7 är vår allra bästa grund- och täckfärg, en vattenburen matt färg för väggar inomhus. Färgen är lämplig för både ny- och ommålning, har en exceptionellt hög täckförmåga\* och ger en slitstark matt yta. Milltex Nejd 7 rekommenderas av Astma- och Allergiförbundet och är framtagen för dig som vill ha en vacker finish och ett perfekt slutresultat som håller över tid.

\*Jämfört med Alcros färger för väggar inomhus

\*\*Andel biobaserat kol av organiskt kol: 30% enligt ASTM D6866-18"

## Teknisk information

### MATERIALÅTGÅNG

8 - 12 m<sup>2</sup>/l

### GLANS

Matt

### VERKTYG

Spruta, pensel, roller

### MÅLNINGSTEMPERATUR

Mellan +5°C till ca +25°C ytemperatur.

### TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Klibbfri efter 0,5 timmar. Övermålningsbar efter 3 timmar.

### SPÄDNING

Vatten

### VERKTYGEN RENGÖRES MED

Vatten eller penseltvätt

### BINDEMEDEL

Akrylat

### VOC

Gränsvärde (Kat A/a): 30 g/l (2010). Produktens VOC < 30 g/l.

För aktuell uppdatering: [www.alcro.se](http://www.alcro.se)



Förvaras frostfritt



Astma- och Allergiförbundets rekommendation gäller ej under applicering av färgen utan först 2 veckor efter avslutad målning. Iakttag försiktighet och se till för god ventilation under avklingningstiden (2 veckor).

## Förberedelse av ytor

Säkerställ att underlaget är fast och fritt från stoft. Underlaget skrapas och slipas därefter.

TIDIGARE MÅLADE, BLANKA ELLER SMUTSADE YTOR rengörs med Alcro Målartvätt (enligt instruktion).

HÅL OCH SPRICKOR lagas med lämpligt spackel ur Alcros spackelsortiment.

OMÅLADE YTOR ELLER STARKT SUGANDE YTOR grundmålas med Milltex Nejd 7.

LIMFÄRG tvättas bort med mycket vatten. (Tvätta till rengöringsgrad 1.) Grunda sedan med Alcro Spärra.

GAMMAL KALKFÄRG med stoftig yta binds med Alcro Spärra.

YTOR DÄR DET FINNS RISK FÖR GENOMSLAG av t.ex. nikotin, brand- eller vattenskador grundas först med Alcro Isolera RF.

## Måla

Rör om färgen väl. Måla jämnt och flödigt med roller eller sprututrustning som är avsedd för den här typen av färg. Måla inte i lägre temperatur än +5°C.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

## Skötselråd

Var försiktig med nymålade ytor när det gäller slitage och uppglansning. Färgens slutgiltiga goda egenskaper uppnås först efter några veckor. Efter härdningstiden använd handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel som inte innehåller lösningsmedel. Använd aldrig sprit eller starka lösningsmedel. Tvätta alltid nedifrån och upp. Undvik rinningar av smutsvatten.

*Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.*

Rengöring: Torka av ytan försiktigt med en väl urvriden luddfri trasa eller använd en mjuk borste. Trasor och papper kan ludda av sig på ytan. Vid behov kan svag lösning av handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel användas.

Vid vätning av ytan uppstår vanligtvis en kulörförändring men den försvinner huvudsakligen igen efter uttorkning av ytan. Om kulörförändring kvarstår efter första tvättningen rekommenderas en avtvättning av hela väggpartiet. Färgen ger en mycket tålig yta men undvik ändå alltför kraftig bearbetning av ytan eftersom en uppglansning alltid är lättare synbar på en matt yta.

Fläckborttagning: Handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel. Med utspädd ättiksyra (matättika) avlägsnar man rostfläckar. Svarta missfärgningar kan uppstå när man gnider metall mot färgytan. Radera bort dem med suddgummi och borsta sedan bort resterna av suddgummit.

## Viktigt

Besök [www.alcro.se](http://www.alcro.se) för mer information.