



ETT SVENSKT UNDERVERK

LINOLJEFÄRG MED KÄNSLAN AV FALU RÖDFÄRG



NYHET 2022
Faluröd-färg
Träfasad
ljusröd!



Falu Rödfärg Träfasad är en modern husfärg som ger den rätta matta ytan i kulörer som samspelar med det svenska landskapet. Färgen är avsedd för alla typer av fasader av trä och är lika lätt att jobba med som Falu Rödfärg Original. Den är mycket enkel och tacksam att måla med vid både ny- och ommålning. Färgen fäster på de flesta typer av tidigare målade ytor. Dock rekommenderas inte att den används på ytor tidigare målade med s.k. akrylatfärg. Akrylat är "termoplastisk" vilket betyder att den rör sig vid olika temperaturer och ger därmed upphov till sprickor och flagning.

Falu Rödfärg Träfasad är en vattenburen dispersionsfärg baserad på linolja och som alla Falu Rödfärgs produkter baserad på beprövade hantverkstraditioner kombinerade med modern produktionsteknik. Färgen har slamfärgens speciella egenskap som låter träet på ett naturligt sätt andas vilket gör att fukt inte stängs inne och riskerar att ge upphov till röta.

SÅ HÄR GÖR DU


Nytt obehandlat eller fabriksgrundat virke borstas rent från smuts och damm. På tidigare målade ytor ska all löst sittande färg och trä, så kallad gråved, avlägsnas med skrapa eller

stålborste. Vid förekomst av, eller risk för, mögelsporer är det mycket viktigt att ytorna först behandlas med ett mögelhämmande medel. Borsta sedan bort allt löst sittande damm. Ytorna tvättas med lämplig typ av fasadtvätt.

Rör om färgen noggrant. På nytt obehandlat trä spådes färgen med 10% vatten för den första strykningen. Låt torka i 48 timmar. Stryk därefter 1 gång med utspädd färg. Tidigare målade ytor målas normalt en gång med utspädd färg. På hårt utsatta ytor, till exempel ytor med ett söder- eller västerläge kan man för extra lång hållbarhet med fördel stryka en extra gång. Vid olika batchnummer byt hink vid husknut för att undvika eventuella nyansskillnader.

Efter målning torkas mesta möjliga färg bort från verktygen. Rengöres sedan i vatten med lite diskmedel.

FINNS I FÄRGERNA:



TEKNISK INFORMATION

<i>Bindemedel</i>	Linolja
<i>Spädning</i>	Vatten
<i>Verktyg</i>	Pensel med syntetisk borst
<i>Verktyg rengöres med</i>	Vatten och diskmedel
<i>Glans</i>	Helmatt
<i>Färgåtgång</i>	6-7 m ² /liter
<i>Målningstemperatur</i>	Mellan +10 och +25° C
<i>Fuktkvot i trä</i>	max 15 %
<i>Torktid vid +23° C och 50% relativ luftfuktighet</i>	Klibbfri efter 12 timmar övermålningsbar efter 48 timmar
<i>VOC</i>	Gränsvärde (Kat A/d): 130g/l (2010) Produktens VOC: <130g/l

Läs särskilda instruktioner/säkerhetsdatablad.
För mer information: www.falurodfarg.com



Stora Kopparbergs Bergslags AB, Falu Rödfärg, 791 80 Falun.
Tel 023-78 23 25, info@falurodfarg.com, www.falurodfarg.com.