

# MetalFinish

Halvblank alkydlackfärg för målning inom- och utomhus.

## Produktbeskrivning

Appliceringsområde	Trä, stål och plåt, inom- och utomhus.
Materialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ger slitstark yta</li> <li>■ Fyllig</li> </ul>
Förpackningsstorlekar	1 liter 3 liter
Kulörer	Vit/Bas A Svart Bas C Ingår i brytsystem
Glans	30, halvblank
Teknisk data	Bindemedel: Alkyd
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/i): 500 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 500 g/l VOC.

## Användning

Ytförberedelse	<p>För målning av trä, stål och plåt, inom- och utomhus. Användes som slutsikt på rostskyddsmålat stål utomhus. Ger vid rekommenderad sträckförmåga färgskikt på ca 50 µm.</p> <p>Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.</p> <p>Nya träytor inomhus skall grundas med WoodPrimer C. Tidigare målade ytor mattslipas efter rengöring.</p> <p>Vid rostskyddsmålning utomhus rengörs ytan till St 2 genom blästring eller maskinborstning. Målning med MetalPrimer till ett ytskikt av minst 80 µm. Sist färdigmålas med MetalFinish till ett ytskikt av minst 80 µm.</p> <p>Vid slipning mellan strykningarna användes slippapper 220 eller finare för att undvika att slipränder syns i det färdiga färgskiktet.</p> <p>Obehandlade ytor som är förzinkade/galvaniserade, aluminium eller koppar grundas med Unigrund.</p>
Förtunning	Lågaromatisk lacknafta.
Förbrukning	10 m <sup>2</sup> /liter



## TEKNISK INFORMATION

Applikationsförhållanden	Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.
Torktid	Arbetstemperatur min. +5 °C Damm torr: 4 timmar Övermålningsbar: 16 timmar Genom torr: flera dygn (värdena gäller vid +23 °C, RF 50%)
Verktyg	Påföres med pensel, rulle eller spruta. <b>Rekommenderade sprutinställningar för högtrycksspruta:</b> Munstycke: 0,011-0,013 inch Spruttryck: 140-180 bar Spädning: Erfordras ej Förtunning: Erfordras ej <b>Rekommenderade sprutinställningar för lågtrycksspruta:</b> Munstycke: 1.5-2,0 mm Spruttryck: 2-4 bar Spädning: 5-15% Förtunning: Lacknafta
Rengöring av verktyg	Lågaromatisk lacknafta.
Anm	Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

## Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i lacknafta.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

### Teknisk information · utgåva: december 2020

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktigt att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida [www.caparol.se](http://www.caparol.se).

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.