

Supertäck 2

Helmatt, reflexfri färg för tak inomhus.



Produktbeskrivning

Appliceringsområde	Tak inomhus
Materialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lågemitterande ■ Hög täckkraft ■ Ger reflexfri yta
Förpackningsstorlekar	10 lit
Kulörer	Vit Takvit S0500-N
Glans	2, helmatt
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Sampolymerlatex
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC. Märkt med Svanen.

Användning

Ytförberedelse	<p>Lämplig på tidigare målade ytor samt på ytor av betong, sandspackel, gipsskivor, väv mm.</p> <p>Före målning skall ytorna vara torra, fasta och rengöras från smuts och fett.</p> <p>Limfärgsytor nedtvättas och grundas med CapaSol Rapidgrund. Målade ytor tvättas med målartvätt. Tak och väggar som missfärgats av nikotin grundas med IsoSpärr Ultra.</p> <p>Kontrollera att sandgrängade tak som inte målats tidigare har bra vidhäftning mot underlaget.</p>
Förtunning	Vatten
Förbrukning	6-8 m ² /liter
Applikationsförhållanden	Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod. Arbetstemperatur min. +8°C



TEKNISK INFORMATION

Torktid	Dammtorr: 1 timme Övermålningsbar: 4 timmar Genomtorr: flera dygn (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)
Verktyg	Påföres med pensel, rulle eller spruta. Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta: Munstycke: 0,017-0,025 inch Spruttryck: 150-180 bar Sprutvinkel: Valfri Förtunning: Vatten
Rengöring av verktyg	Vatten

Råd

Rengöring och underhåll
Bortskaffande

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information · utgåva: juni 2021

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktiga att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparol.se.

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.