

# PLÅT HALVMATT TÄCKFÄRG



*Hög UV-resistens  
Utmärkt för tak och fasad  
Smutsavvisande*

Plåt Halvmatt Täckfärg är en vattenburen halvmatt täckfärg för plåttak, plåtfasad och plåt detaljer utomhus. Fungerar på tidigare målade eller grundade ytor. Plåt Halvmatt Täckfärg är utvecklad för långa underhållsintervaller med smutsavvisande egenskaper och har mycket god glans- och kulörhållning.

## TEKNISK INFORMATION

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Utomhus

### MATERIALÅTGÅNG

8 m<sup>2</sup>/l

### GLANS

Halvmatt

### VERKTYG

Spruta, pensel, roller

### TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Klibbfri efter 1 timmar. Övermålningsbar efter 12 timmar.

### VERKTYGEN RENGÖRES MED

Vatten eller penseltvätt

### BINDEMEDEL

Akrylat

### TORRHALT

40 %

### VOC

Gränsvärde (Kat A/i): 140 g/l (2010). Produktens VOC < 140 g/l.



## FÖRBEREDELSE AV YTOR

**TIDIGARE MÅLADE YTOR:** Tvätta ytorna med Alcro Grovrent (enligt instruktion) och en borste, skölj noggrant med vatten och låt torka. Avlägsna eventuell lös färg och rost med en skrapa eller stålborste.

**OMÅLADE YTOR:** Ta bort eventuella vattenlösliga salter, smuts, fetter och oljor med Grovrent och en borste. Skölj noggrant med vatten och låt torka. Avlägsna vitrost/rost genom att slipa eller stålborsta ytorna till ren plåt (rengöringsgrad St2). Rugga upp aluminium och zinkbelagda ytor.

## MÅLA

Ytan ska vara ren och torr före målning. För bästa resultat rekommenderas pensel eller airless spruta, alternativt en roller med kort lugg.

**NYMÅLNING:** Vid målning med pensel eller roller appliceras två lager med lämplig grundfärg ur Alcros sortiment, så att den torra filmtjockleken (DFT) mäter 80µm. Täckmåla ett eller två lager med Plåt Halvmatt Täckfärg så att DFT mäter totalt 120µm. Vid målning med spruta rekommenderas airless spruta med munstycke 0,013"-0,017". Applicera ett lager med lämplig grundfärg ur Alcros sortiment, så att DFT mäter 80µm. Täckmåla med ett lager Plåt Halvmatt Täckfärg så att det DFT mäter totalt 120µm. Produkten kan spädas upp till 5% med vatten vid behov.

**OMMÅLNING:** Applicera ett lager grundfärg med DFT på 40µm, samt ett eller två lager Plåt Halvmatt Täckfärg.

Väl tömda burkar lämnas till samlingsplats för återvinning. Avfall i vätskeform skall lämnas till samlingsplats för farligt avfall.

## SKÖTSELRÅD

För att bevara kulören och motverka påväxt av t ex alger, mögel, lav eller mossor rekommenderas att hålla den målade ytan ren. De omgivande förhållandena avgör hur ofta det är lämpligt att tvätta ytan. Tidigast 1 månad efter målning kan smutsiga ytor tvättas med Alcro Grovrent (1 del Grovrent till 20 delar vatten för underhållstvätt). Fläckar och hårt smutsade ytor kan tvättas med

*Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.*

Grovrent spädd i förhållandet 1:10. Vid svåravlägsnat smuts kan en mjuk borste och högtryckstvätt användas. Efter tvätt med rengöringsmedel sköljs ytan väl med vatten.

## VIKTIGT

Måla inte vid fuktigt väder (>70% RH), kallt och fuktigt väder förlänger torktiden. Måla inte heller på solheta ytor då det kan göra så att färgen torkar för fort. Avsluta målning åtminstone några timmar innan dagen faller.

Besök [www.alcro.se](http://www.alcro.se) för mer information.